



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kabupaten No. 4-6 Wonogiri 57612
Telepon. (0273) 321002, Faks. (0273) 322318
Email : setda@wonogirikab.go.id Website : www.wonogirikab.go.id

ADENDUM DOKUMEN PEMILIHAN
NOMOR : 027/01/SRG.2/2020
TANGGAL : 11 September 2020

PAKET PEKERJAAN
PENGADAAN SERAGAM SD SWASTA, MI NEGERI/SWASTA KELAS I DAN BAHAN SERAGAM SMP
SWASTA, MTS NEGERI/SWASTA KELAS VII PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I	UMUM	Tetap
BAB II	PENGUMUMAN TENDER PASCAKUALIFIKASI	Tetap
BAB III	INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	Tetap
BAB IV	LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	Tetap
BAB V	LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	Tetap
BAB VI	LEMBAR KRITERIA EVALUASI	Tetap
BAB VII	BENTUK PAKTA INTEGRITAS	Tetap
BAB VIII	PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	Tetap
BAB IX	FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI	Tetap
BAB X	TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	Tetap
BAB XI	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	Tetap
BAB XII	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	Tetap
BAB XIII	RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK	Tetap
BAB XIV	DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR Lampiran 2d, 2e dan 2f berubah sebagaimana terlampir	Berubah
BAB XV	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	Tetap
BAB XVI	BENTUK DOKUMEN LAIN	Tetap

Kelompok Kerja Pemilihan :
POKJA PENGADAAN
SERAGAM SISWA BARU SD/MI DAN BAHAN SERAGAM SISWA BARU SMP/MTs SWASTA
(PERSEDIAAN BOSDA) TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran 2d
Pengadaan Seragam SD Swasta, MI Negeri/Swasta kelas I dan bahan seragam SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta kelas VII

SPESIFIKASI KAIN BAWAHAN PUTIH SD/MI DAN SMP/MTs

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	TOLERANSI
1	Jenis Anyaman	Polos	MUTLAK
2	Nomor Benang (Tex) - o Lusi - o Pakan	35,75 35,78	33,96 – 37,54 33,99 – 37,57
3	Tetal Benang (helai/inchi) - o Lusi - o Pakan	58 53	56 – 60 51 - 55
4	Lebar Kain (cm)	148	Minimum 140,60
5	Berat Kain g/m^2 , (g/m)	179,84 (266,16)	Minimum 170,85 (252,86)
6	Kekuatan Tarik Kain per 2,5 cm (N) - o Lusi - o Pakan	681,21 624,70	Minimum 613,09 Minimum 562,23
7	Komposisi Serat	100% Polyester	MUTLAK
8	Perubahan ukuran setelah pencucian (%) - o Lusi - o Pakan	-0,25 -0,08	-2,5 s/d +2,5 -2,5 s/d +2,5
9	Crease Recovery Angle (Tahan Kusut) (°) Lusi - o Muka ke Muka - o Belakang ke Belakang Pakan - o Muka ke Muka - o Belakang ke Belakang	158,67 154,33 154,67 156,00	Minimum 142,80 Minimum 138,90 Minimum 139,20 Minimum 140,40

Lampiran 2e
Pengadaan Seragam SD Swasta, MI Negeri/Swasta kelas I dan bahan seragam SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta kelas VII

**SPESIFIKASI KAIN BAWAHAN
MERAH TUA SD/MI DAN BIRU TUA SMP/MTs**

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	TOLERANSI
1	Jenis Anyaman	Polos	MUTLAK
2	Nomor Benang (Tex) - o Lusi - o Pakan	35,75 35,78	33,96 – 37,54 33,99 – 37,57
3	Tetal Benang (helai/inchi) - o Lusi - o Pakan	58 53	56 – 60 51 - 55
4	Lebar Kain (cm)	148	Minimum 140,60
5	Berat Kain g/m^2 , (g/m)	179,84 (266,16)	Minimum 170,85 (252,86)
6	Kekuatan Tarik Kain per 2,5 cm (N) - o Lusi - o Pakan	681,21 624,70	Minimum 613,09 Minimum 562,23
7	Komposisi Serat	100% Polyester	MUTLAK
8	Perubahan ukuran setelah pencucian (%) - o Lusi - o Pakan	-0,25 -0,08	-2,5 s/d +2,5 -2,5 s/d +2,5
9	Crease Recovery Angle (Tahan Kusut) (°) Lusi - o Muka ke Muka - o Belakang ke Belakang Pakan - o Muka ke Muka - o Belakang ke Belakang	158,67 154,33 154,67 156,00	Minimum 142,80 Minimum 138,90 Minimum 139,20 Minimum 140,40

10	Ketahanan Luntur Warna terhadap Pencucian 40⁰C Nilai Perubahan Warna Nilai Penodaan Warna - o Asetat - o Kapas - o Poliamida - o Poliester - o Akrilat - o Wool	4 – 5 3 – 4 4 – 5 4 4 4 – 5 4 – 5	Minimum 4 Minimum 3 Minimum 4 Minimum 3 - 4 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 4
11	a. Asam Nilai Perubahan Warna Nilai Penodaan Warna - o Asetat - o Kapas - o Poliamida - o Poliester - o Akrilat - o Wool	4 – 5 4 4 – 5 3 – 4 4 4 – 5 4	Minimum 4 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 3 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 3 - 4
	b. Basa Nilai Perubahan Warna Nilai Penodaan Warna - o Asetat - o Kapas - o Poliamida - o Poliester - o Akrilat - o Wool	4 – 5 4 4 – 5 3 – 4 4 4 – 5 4	Minimum 4 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 3 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 3 - 4
12	Ketahanan Luntur Warna terhadap Sinar: Terang hari o Nilai Tahan Sinar	4 – 5	Minimum 4
13	Ketahanan Luntur Warna terhadap Gosokan Nilai Penodaan warna - o Kapas Kering - o Kapas Basah	4 – 5 4 – 5	Minimum 4 Minimum 4
14	Golongan Zat Warna	Dispersi	*) Toleransi bersifat saran, tidak direkomendasikan karena kwalias kain sudah diwakili oleh ketahanan luntur warna

Lampiran 2f
Pengadaan Seragam SD Swasta, MI Negeri/Swasta kelas I dan bahan seragam SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta kelas VII

**SPESIFIKASI KAIN BAWAHAN PRAMUKA
(COKLAT TUA) SD/MI DAN SMP/MTS**

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	TOLERANSI
1	Jenis Anyaman	Polos	MUTLAK
2	Nomor Benang (Tex) - o Lusi - o Pakan	35,75 35,78	33,96 – 37,54 33,99 – 37,57
3	Tetal Benang (helai/inchi) - o Lusi - o Pakan	58 53	56 – 60 51 - 55
4	Lebar Kain (cm)	148	Minimum 140,60
5	Berat Kain g/ m² , (g/m)	179,84 (266,16)	Minimum 170,85 (252,86)
6	Kekuatan Tarik Kain per 2,5 cm (N) - o Lusi - o Pakan	681,21 624,70	Minimum 613,09 Minimum 562,23

7	Komposisi Serat	100% Polyester	MUTLAK
8	Perubahan ukuran setelah pencucian (%) - o Lusi - o Pakan	-0,25 -0,08	-2,5 s/d +2,5 -2,5 s/d +2,5
9	Crease Recovery Angle (Tahan Kusut) (°) Lusi - o Muka ke Muka - o Belakang ke Belakang Pakan - o Muka ke Muka - o Belakang ke Belakang	158,67 154,33 154,67 156,00	Minimum 142,80 Minimum 138,90 Minimum 139,20 Minimum 140,40
10	Ketahanan Luntur Warna terhadap Pencucian 40°C Nilai Perubahan Warna Nilai Penodaan Warna - o Asetat - o Kapas - o Poliamida - o Poliester - o Akrilat - o Wool	4 – 5 3 – 4 4 – 5 4 4 4 – 5 4 – 5	Minimum 4 Minimum 3 Minimum 4 Minimum 3 - 4 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 4
11	Ketahanan Luntur Warna terhadap Keringat c. Asam Nilai Perubahan Warna Nilai Penodaan Warna - o Asetat - o Kapas - o Poliamida - o Poliester - o Akrilat - o Wool	4 – 5 4 4 – 5 3 – 4 4 4 – 5 4	Minimum 4 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 3 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 3 - 4
	d. Basa Nilai Perubahan Warna Nilai Penodaan Warna - o Asetat - o Kapas - o Poliamida - o Poliester - o Akrilat - o Wool	4 – 5 4 4 – 5 3 – 4 4 4 – 5 4	Minimum 4 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 3 Minimum 3 - 4 Minimum 4 Minimum 3 - 4
12	Ketahanan Luntur Warna terhadap Sinar: Terang hari o Nilai Tahan Sinar	4 – 5	Minimum 4
13	Ketahanan Luntur Warna terhadap Gosokan Nilai Penodaan warna - o Kapas Kering - o Kapas Basah	4 – 5 4 – 5	Minimum 4 Minimum 4
14	Golongan Zat Warna	Dispersi	*) Toleransi bersifat saran, tidak direkomendasikan karena kwalias kain sudah diwakili oleh ketahanan luntur warna